

PEINTURE SPECIALE PISCINE

LIGNE PISCINE

Description et nature

Peinture pour piscine acrylique solvantée. Excellent adhérence. Laisse respirer le support.

Utilisation

Sur ciment

Neuf ou déjà peint dans certains cas (voir restauration)

Propriétés

Bonne adhérence

Anti-rouille

Bon rendement

Séchage rapide

Evite la formation d'algues et de moisissures

Autonivelant

Caractéristiques techniques

Aspect Semi-mat

Densité 1,33± 0,05 kg/l

Viscosité 180 +/- 30 SG

Extraits secs en volume 40± 1

Extraits secs en poids 63± 1

Rendement approximatif par couche 5-7 m²/L

Séc au touché (20°C HR: 60%): 10-30 min. Remplissage de la piscine : après 7 jours

Recouvrable / doublage (20° C HR 60%): 24 h

Préparation du support

Supports neufs

Mortiers de ciment :

1. Attendre jusqu'à prise totale (min 30 jours).
2. Nettoyer les possibles efflorescences par jet abrasif.
3. Neutraliser les surfaces alcalines.
4. Sur surfaces polies : poncer pour ouvrir le pore.
5. Nettoyer le support de tout reste de produits.
6. Passer un enduit sur les défauts du support.
7. Traiter avec un fongicide les surfaces avec moisissure.

Restauration et entretien

- 1 - Éliminer complètement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérees.
- 2 - Les surfaces brillantes doivent être atténuées pour assurer une bonne adhérence.
- 3 - Sur les supports peints on doit vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté avant de repeindre.
- 4 - Passer un enduit sur les défauts du support.
- 5 - Sur les parois avec moisissure, traiter préalablement avec un fongicide.
Cette peinture n'est pas conseillée pour application par dessus une peinture à l'eau.
- 6 - Sur peintures bi composants dans un bon état (époxyde et polyuréthane) poncer la surface et appliquer. Un essai au préalable d'adhérence est nécessaire. Si les peintures ne sont pas en bon état, enlever et retirer complètement.
- 7- N'appliquer pas sur laques synthétiques.

DECO DIFFUSION

1565 avenue des Platanes 34970 - Route de Boirargues - 34970 LATTES

Tel: 04 67 20 17 36 - Fax: 04 67 20 07 09 - Email: deco.diffusion@orange.fr

SARL au capital de 7622.45€ - RC MONTPELLIER 94B 1351 - SIRET: 399 047 414 00020

N°TVA intracommunautaire: FR 70 399 047 414

PEINTURE SPECIALE PISCINE

Conseils d'application

Appliquer sur les supports bien secs.

Sur vieilles peintures, on doit vérifier l'accroche entre les différentes couches puisque les piscines se repeignent fréquemment.

L'adhérence entre les dernières couches peut être plus forte que celles d'anciennes peintures sur le support et provoquer un écaillage / décroche de vieilles couches faiblement adhérentes.

- Si la surface à peindre a été traitée avec de l'acide chlorhydrique diluée, après l'application de ce dernier, il convient de rincer abondamment avec de l'eau pour éviter un excès d'acide ce qui provoquerait des cloques.

- Sur le plâtre, le bois et ses dérivés l'accroche et résistance sont parfaites, bien que ce ne soient pas des supports adéquats pour piscine.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant peinture piscine nettoyage outillage immédiatement après utilisation

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	5-15% max
Rouleau	5-15% max
Pistolet air less	5-15% max
Pistolet air mix	5-15% max
Pistolet aérographe	10-20% max
Turbo basse pression	10-20% max

Sécurité

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre.

Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Note

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagés par l'applicateur.

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Format

3L, 15L

DECO DIFFUSION

1565 avenue des Platanes 34970 - Route de Boirargues - 34970 LATTES

Tel: 04 67 20 17 36 - Fax: 04 67 20 07 09 - Email: deco.diffusion@orange.fr

SARL au capital de 7622.45€ - RC MONTPELLIER 94B 1351 - SIRET: 399 047 414 00020

N°TVA intracommunautaire: FR 70 399 047 414